

MEMBRANA PLASTOMÉRICA IMPERMEABLE CON ACABADO LISO (L3) O ARENADO (P3)

DESCRIPCIÓN:

TECNOBIT L3 y TECNOBIT P3 son membranas plastoméricas impermeables, prefabricadas, de excelente calidad. Están formadas por un compuesto a base de betún destilado modificado con POLIPROPILENO y por una armadura de tejido no tejido de poliéster con fleco reforzado y estabilizado con hilos de vidrio longitudinales.

La armadura ofrece muy buenas características mecánicas y alargamientos de rotura. El compuesto asegura excelentes características de flexibilidad a las bajas temperaturas (-5°C).

La calidad está garantizada por la aplicación de sofisticadas tecnologías de producción.

USOS:

TECNOBIT L3 y TECNOBIT P3 son membranas que pueden ser utilizadas en las impermeabilizaciones de todas las estructuras civiles e industriales (tradicionales, metálicas y prefabricadas) en sistemas interlaminares (bajo protección o pavimentos de terminación) o bien como capa primaria en sistemas multicapa expuestos.

TIPOS DE ACABADOS Y SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN:


TECNOBIT L3 y TECNOBIT P3 pueden ser producidas con la superficie superior revestida por un ligero tejido no tejido de polipropileno (L3) o con arena (P3), y con la parte inferior protegida y cubierta con una película especial de polietileno anti- adhesiva que se quema fácilmente durante la instalación para aumentar la adherencia del producto.

Las superficies a impermeabilizar deben estar secas, limpias y suficientemente lisas y niveladas, aplicar con una ligera llama de gas propano.

La instalación es rápida y fácil. Si la membrana se utiliza en combinación con un panel o sistema termoaislante, y en el caso de altos espesores o condiciones especiales de funcionamiento de este último, se recomienda una fijación mecánica adecuada de todo el sistema.

ALMACENAMIENTO:

- Conservar el producto en un lugar seco y protegido de los rayos solares o calor extremo.
- No apilar los pallets y mantener los rollos en posición vertical.
- El contacto con disolventes y líquidos orgánicos puede dañar el producto.
- Evite la instalación con temperaturas excesivamente altas o bajas y evite en todo momento cualquier acción de punzonamiento sobre la membrana (zapatos de clavos, pequeñas superficies de apoyo, objetos cortantes).
- Para más información, póngase en contacto con el departamento técnico de TECPRO Ltda.





MEMBRANA PLASTOMÈRICA IMPERMEABLE ACABADO LISO O ARENADO

TECNObit L3 / P3

MEMBRANA PLASTOMÉRICA IMPERMEABLE CON ACABADO LISO (L3) O ARENADO (P3)

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

MÉTODO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDAD DE	VALORES
DEL TEST		MEDICIÓN	NOMINALES
EN 1848-1	LONGITUD	m	≥ 10
EN 1848-1	ANCHO	m	≥1
EN 1848-1	RECTILINEALIDAD	mm/10 m	Supera
EN 1849-1	ESPESOR	mm	4 (-0,4)
EN 1849-1	MASA SUPERFICIAL	kg/m²	NPD
EN 1928-B	IMPERMEABILIDAD	kPa	Supera
EN 1928-B EN 1296	IMPERMEABILIDAD TRAS ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL	kPa	Supera
EN 1928-B EN 1847	IMPERMEABILIDAD AL AGUA TRAS EXPOSICIÓN A LOS AGENTES QUÍMICOS	kPa	Supera
EN 13897	IMPERMEABILIDAD DESPUÉS DEL ALARGAMIENTO CON BAJA TEMPERATURA	%	NPD
EN 13501-5	COMPORTAMIENTO CON FUEGO EXTERNO	-	F _{Roof}
EN 13501-1	REACCIÓN AL FUEGO	Euroclase	E
EN 12316	RESISTENCIA AL PELADO DE LAS JUNTAS	N/50 mm	-
EN 12317	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE LAS JUNTAS	N/50 mm	-
EN 12311-1	CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS FUERZA MÁXIMA DE TRACCIÓN Longitudinal Transversal ELONGACIÓN Longitudinal Transversal	N/50 mm N/50 mm % %	400 (-20%) 300 (-20%) 35 (-15) 35 (-15)
EN 12691-A	RESISTENCIA AL IMPACTO	mm	≥ 400
EN 12730-A	RESISTENCIA A CARGA ESTÁTICA	kg	<u>≥</u> 10
EN 12310-1	RESISTENCIA AL DESGARRO Longitudinal Transversal	N N	150 (-30%) 150 (-30%)
EN 1107-1	ESTABILIDAD DIMENSIONAL	%	≤ 0,3
EN 1108	ESTABILIDAD DE FORMA BAJO CAMBIOS CÍCLICOS DE TEMPERATURA	%	-
EN 1109	FLEXIBILIDAD EN FRÍO	°C	≤ -5
EN 1110	RESISTENCIA A LA FLUENCIA A ALTA TEMPERATURA	°C	≥ 110
EN 1110 EN 1296	RESISTENCIA A LA FLUENCIA TRAS ENVEJECIMIENTO TÉRMICO	°C	≥ 100
EN 1297	ENVEJECIMIENTO POR LARGA EXPOSICIÓN A UNA COMBINACIÓN UV, TEMPERATURAS ELEVADAS Y AGUA	-	Supera

Av. Héroes de la Concepción 3021 Recoleta-Santiago T: (+562) 320 25 600



TECNObit L3 / P3

MEMBRANA PLASTOMÉRICA IMPERMEABLE CON ACABADO LISO (L3) O ARENADO (P3)

DIMENSIONES:

PRODUCTO	ESPESOR mm	PESO Kg/m2	DIMENSIONES m
TECNOBIT L3	3	-	1 x 10
TECNOBIT P3	3	-	1 x 10

INSTALACIÓN:



Av. Héroes de la Concepción 3021 Recoleta-Santiago T: (+562) 320 25 600



TECNObit L3 / P3

MEMBRANA PLASTOMÉRICA IMPERMEABLE CON ACABADO LISO (L3) O ARENADO (P3)

1	Trate la zona a impermeabilizar con imprimación bituminosa a razón de 300 gr/m2.
2	Coloque una media caña en el encuentro que se produce entre muro y losa.
3	Retire todas las cintas de identificación del rollo.
4	En invierno, se recomienda calentar el rollo de la membrana antes de la aplicación.
5	Coloque y aplique la tela calentando la superficie inferior del producto.
6	Haga las imprimaciones verticales.
7	Coloque adecuadamente la segunda membrana sobre el borde de la anterior.
8	Proceda con la segunda capa, escalonando las superposiciones. Se recomienda no cruzar las capas de membranas.
9	Repase los traslapes con un rodillo especial de pie rodante.
10	Ejemplo del ángulo interior.
11	Ejemplo del ángulo exterior.
12	Eiemplo de aireador.

Av. Héroes de la Concepción 3021 Recoleta-Santiago T: (+562) 320 25 600

